

Unipanel verfvoorschriften

Unipanel kan uitstekend geschilderd worden, onder meer met de voorgeschreven acryl verven. Omdat de kleur van grote invloed is op de opwarming van het paneel, schrijven wij voor om gebruik te maken van kleuren met een minimale lichtreflectie van meer dan 55%. Dit zijn overwegend lichtere kleuren (klasse I of II). Informeer eventueel bij uw verfleverancier.

Teknos B.V.

Hendrik ter Kuilestraat 181, 7547 SK Enschede, NL

Referentie VTA6960

Voorbehandeling: Panelen reinigen, licht opschuren en ontstoffen;

Afwerking binnen/buiten: Geheel afwerken met 2 lagen [DRYWOOD NOVA SG/ GL](#) in een natte laagdikte van 100 - 120 micron per laag;

Garantie: 10 jaar systeemgarantie;

Voorwaarden: [Bekijk hier het technisch advies/ VTA6960](#)

Verkrijgbaarheid: Online te bestellen op www.teknos.com

PPG / Sigma

Amsterdamseweg 14, 1422 AD, Uithoorn, NL

Referentie TA-326053

Voorbehandeling: Reinigen en ontvetten en machinaal schuren met Scotch-Brite;

Afwerking binnen/buiten: Gronden met [Sigma Multiprimer Aqua](#) en aflakken met [Sigma Torno Semi-gloss](#) of [Sigma Torno Satin](#)

Voorwaarden: [Bekijk hier het technisch advies](#)

Verkrijgbaarheid: Zie www.sigma.nl/professional/verkooppunten

SPS b.v.

Postbus 39, 5201 AA 's-Hertogenbosch, NL

Referentie TD00002355

Voorbehandeling: Panelen reinigen, grondig machinaal schuren en stofvrij maken;

Afwerking binnen: Gronden [SPS multi-primer](#) Aflakken [SPS lakken](#)

Afwerking buiten: Gronden met [SPS Primer LS](#), aflakken met [SPS System](#) of [High Gloss SB](#)

Voorwaarden: [Bekijk hier het technisch advies](#)

Verkrijgbaarheid: Voor verkoopadressen zie spsbv.com

ZINSSER ALLCOAT

Postbus 39, 5201 AA 's-Hertogenbosch, NL

Referentie TD00002355

Voorbehandeling: Panelen reinigen, grondig machinaal schuren en stofvrij maken;

Afwerking binnen/buiten: [ZINSSER ALLCOAT EXTERIOR MAT of SATIN](#) in twee lagen aanbrengen bij een verbruik van ca. 10 m²/l per laag. Elke laag resulteert in 40 µm droge laagdikte.

Voorwaarden: [Bekijk hier het technisch advies](#)

Verkrijgbaarheid: Voor verkoopadressen zie <https://www.zinssereurope.eu/nl/verkooppunten>

MARTIN MATHYS

Zilverenberg 16, 5234 GM 's-Hertogenbosch, NL

Referentie TD00002355

Voorbehandeling: Panelen reinigen, grondig machinaal schuren en stofvrij maken;

Afwerking binnen: Gronden met [FASSIPRIM AQUA XPE](#). Na droging licht schuren/matten en stofvrij maken. Het geheel dekkend afschilderen met [FASSICRYL SATIN](#)

Afwerking buiten: [MATHYS FASSIPRIM](#) en na droging licht schuren/ matteren en stofvrij maken. Het geheel dekkend afschilderen met [MATHYS FASSILUX SATIN](#)/ [FASSILUX GLOSS](#).

Voorwaarden: [Bekijk hier het technisch advies](#)

Verkrijgbaarheid: Online te bestellen op <https://www.mathyspaints.eu/nl/verkooppunten>

Sikkens (Akzo Nobel)

Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, NL

Referentie Infoblad 1499

Voorbehandeling: Panelen reinigen, grondig machinaal schuren en stofvrij maken;

Afwerking buiten: Gronden met [Alphatex IQ](#), dekkend afwerken met [Alphatex IQ](#). Tussen de lagen nog een keer licht opschuren.

Afwerking binnen: Gronden met [Rubbol BL Primer](#), dekkend afwerken met [Rubbol BL Satura](#). Tussen de lagen nog een keer licht opschuren.

Voorwaarden: [Bekijk hier het technisch advies](#)

Verkrijgbaarheid: Voor verkoopadressen zie [Vind een Sikkens verkooppunt bij jou in de buurt | Sikkens](#)